

MasterEtched Basic

Highlights

- >>> Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- >>> Kein Eintrübungseffekt bei Nassverklebung



		Technische Angaben
Masterialbeschreibung		Polymer-Vinyl-Film, matt durchsichtig, satiniert. Weichmacherhaltig mit guter Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an leicht gebogenen Oberflächen.
Farbe		Durchsichtig satiniert, matt
Materialstärke		80 µ (+/- 10%), ca. 110 g/m ²
Material Rückseite		Kraftpapier 120g/m ² , einseitig silikonisiert
Verbundstärke Backliner		ca. 108 µ (+/- 10%)
Schrumpfung		< 1 %
Verklebetemperatur		Mindestens +10°C
Temperaturbeständigkeit		-20°C bis + 100°C
Kohäsion		ausgezeichnet
Klebkraft		mittel
Endhaftung		hoch
Klebstoff		Permanenter Solvent-Acryklebstoff
Chemische Resistenz	Waschmittel	keine Auswirkungen (24 Stunden)
	Benzin	keine Auswirkungen (1 Stunde)
	SAE20 Motoröl	keine Auswirkungen (24 Stunden)
	10% HCl (Chlorwasserstoff)	keine Auswirkungen (10 Minuten)
	10% NH4OH	keine Auswirkungen (10 Minuten)
Verfügbare Abmessungen		100,0 cm x 50 m (PI-MEBR100-50) 122,0 cm x 50 m (PI-MEBR122-50)

Alle Angaben ohne Gewähr. Produktbeschreibung laut Herstellerangaben.